

## CWF カラーイングクリヤー 取扱説明書

用 途 セラウッド CWF-20 専用一液カラーイングクリヤー

配 合 カラーイングクリヤー：シンナー＝100：100～150

希釈シンナー 低温時（15℃以下） CW-T-100・CW-T-200  
中温時（15～25℃） CW-T-500  
高温時（25℃以上） CW-T-800・CW-T-リターダー

適正粘度 7～8秒（岩田 NK-2 カップ、調合時粘度）

適正塗布量 2～4 g/㎡

### 注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 下地はウレタン、UV、ポリエステル系と幅広く密着しますが、他社品の中塗りを御使用の場合、特殊な塗料であるために、物性や密着等充分な確認の上、御使用ください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 本品は1液型塗料の為、必ず2液型のCWF-20を充分に塗り重ね、なじませて下さい。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。  
この資料は、私どもの最良と思われるデータに基づいて作成されておりますが、貴社にて御使用の際は充分にテストの上、ご使用下さいますようお願い申し上げます。